

CABLE VIAKON® DE ACERO GALVANIZADO GRADO COMUN PARA RETENIDA

Número de Artículo		Diámetro	Número de hilos	Diámetro de cada hilo	Carga mínima de ruptura por tensión	Contenido mínimo del recubrimiento de zinc	Peso total aproximado
Carrete	Rollos	mm (pulg)		mm	kN	g / m2	kg / km
N812	---	4,76 (3/16)	7	1,57	5,115	153	108,27
N848	A301	6,35 (1/4)	7	2,03	8,452	183	180,45
N461	A300	7,94 (5/16)	7	2,64	14,234	244	305,12
N462	A299	9,52 (3/8)	7	3,05	18,905	259	406,82
---	A298	12,7 (1/2)	7	4,19	32,917	275	767,72

NOTA: Datos aproximados sujetos a tolerancias de manufactura.